



Code produit : X8062A

MASTIPREN ST

DESCRIPTION OU CARACTERISTIQUES

MASTIPREN ST est une colle mastic de fixation à base de polychloroprène qui se transforme en un film souple et résistant ayant une très bonne adhérence sur la plupart des matériaux traditionnels du bâtiment.

DOMAINES D'APPLICATION

MASTIPREN ST est utilisé pour le collage de plinthes et profils en bois ou PVC rigide, poutres en polyuréthane, tasseaux, cornières métalliques, mousses isolantes (sauf polystyrène) sur béton, bois, plâtre, métaux...

MASTIPREN ST permet la fixation de panneaux en bois, agglomérés, plaques de plâtre cartonées, nez de marches d'escaliers, éléments d'insonorisation, pierres, grès, cérame, faïences...

MASTIPREN ST permet également le raccordement de tôles peintes dans le domaine de l'automobile et assure l'étanchéité après assemblage des pièces.

DONNEES TECHNIQUES

| | |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| Aspect | Pâteux |
| Couleur | Jaune |
| Viscosité | Env. 270 000 mPa.s |
| Densité à 20 °C | 1,10 ± 0,025 |
| Extrait sec conventionnel (EN 827) | 54 ± 3 % |
| Température d'application | 5 à 30 °C |
| Temps ouvert limite à 20 °C | Env. 10 min |
| Résistance à la température des assemblages | Bonne tenue de - 20 °C à + 70 °C |
| Temps de prise finale à 20 °C | 2 à 3 j |
| Détachant | EMFINET 695 |
| Données spécifiques | Résistance à la traction : jusqu'à 45 daN/cm ² |

CONSEIL

Consulter également la fiche de données de sécurité



MODE D'EMPLOI

Préparation des supports :

Les supports à coller doivent être plans, secs, sans poussière, ni graisse ou autres agents polluants qui pourraient nuire au collage.

Les nettoyer au besoin avec la solution EMFINET 695, ou 688/1 pour les matériaux sensibles aux cétones. Vérifier la comptabilité du solvant utilisé avec les substrats.

Lors de l'utilisation de solvants, éteindre toutes sources d'ignition et suivre les instructions de sécurité et de manipulation données par le fabricant.

Les surfaces métalliques doivent être ponçées si nécessaire. Après ponçage, les nettoyer à nouveau. Laisser sécher les surfaces après dégraissage.

La température de la colle et des supports doit être comprise entre 5 et 30 °C.

Encollage :

MASTIPREN ST s'applique à l'aide d'un pistolet manuel ou pneumatique ou à la spatule.

Appliquer en noisettes ou en cordons sur le matériau à coller, puis afficher celui-ci sur le support afin de transférer la colle.

Retirer, attendre quelques minutes (produits légers : 3 à 5 min, produits lourds : 5 à 10 min) et afficher à nouveau en exerçant une forte pression.

La prise est instantanée, la résistance définitive est obtenue après 48 heures.

CONSOMMATION

Collage en cordons de 5 mm de diamètre : 15 m par cartouche

Collage par plots ou en plein : de 300 à 1 000 g/m²

STOCKAGE ET CONSERVATION

12 mois en emballages d'origine hermétiquement fermés entre 5 et 25 °C

CONDITIONNEMENT

Cartouches de 310 ml

Fûts de 200 kg

HYGIENE ET SECURITE

Facilement inflammable et irritant.

Consulter la fiche de données de sécurité avant utilisation.

Les présentes indications techniques reposent sur les connaissances et expériences que nous avons acquises et toute erreur, inexactitude, omission, insuffisance rédactionnelle qui résulte de l'évolution technologique et de la recherche entre la date d'émission de ce document et la date d'acquisition du produit ne pourra nous être opposée.

L'utilisateur du produit est tenu préalablement à sa mise en œuvre de procéder à tout essai lui permettant de vérifier que le produit est adapté à l'emploi envisagé. En outre, tout utilisateur du produit est tenu de rechercher auprès du vendeur ou du fabricant toute information technique inhérente à la mise en œuvre dans l'hypothèse où les indications dont il dispose lui semblent devoir être précisées, que ce soit pour un usage normal ou pour un usage spécifique de notre produit.

Notre garantie s'exerce dans le cadre des dispositions légales et réglementaires en vigueur ainsi que des normes professionnelles en vigueur et encore conformément aux stipulations de nos conditions générales de vente.

Les données résultant de la présente fiche technique sont purement indicatives et non exhaustives tout comme l'est toute information fournie verbalement sur simple appel téléphonique d'un prospect ou d'un client.